

RACSATHANO FLASH

DESCRIPCION: RACSATHANO FLASH es un acabado de 2 componentes de rápido secado y brillo sobresaliente.

CARACTERISTICAS: RACSATHANO FLASH, ofrece las ventajas combinadas como secado rápido y alto brillo, con las características de los acabados de poliuretano como dureza, excelente resistencia al tráfico, resistencia química, resistencia a los rayos uv y muy buena adherencia. Brindando una excelente resistencia a la intemperie, incluso en climas costeros con alta humedad y salinidad.

USOS: Grado farmacéutico, Grado alimenticio, industria automotriz, almacenes, todo tipo de empresa ya que el RACSATHANO FLASH se utiliza como acabado donde se requiere de buen brillo, resistencia al rayado y una excelente protección a los pisos . Es recomendable para pintar pisos ya que es resistente al tráfico y en muro o plafón por su resistencia a las lavadas con químicos sin tener deslave o amarilla miento, en tanques o estructuras por su resistencia al exterior y alto brillo, tuberías, válvulas y carrocerías.

DISPONIBLE EN BRILLANTE , SATINADO , SEMI MATE Y MATE EN CUALQUIER COLOR.



MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racs@racsapinturas.com.mx

RECOMENDABLE: Para muro o plafón de laboratorios, hospitales, industria alimenticia o cualquier industria que sanitase o lave constante , así como para pisos de uso peatonal , para almacenes o cualquier piso de las industrias mencionadas u otras con transito ligero o pesado.

COLORES: Cualquier color.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: Retirar polvo, grasa y oxido de la superficie a pintar a través de método químico o mecánico, es recomendable aplicar el RACSATHANO FLASH hasta que el primario epoxico, acrílico o alquídalico esté al tacto o lijar si ya seco por completo.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo (felpa caramelo de superficies lisas), pistola de aire convencional, HVLP y Equipo Airless. Mezclar 3 partes de color base Acabado RACSATHANO FLASH, por 1 parte de catalizador flash, agitar perfectamente, adelgazar con solvente C-128, de un 10% a un 30% dependiendo si su aplicación, si es con rodillo se recomienda adelgazar un 10% para que el material nivele mejor y deje un acabado sin textura, con pistola de aire hasta un 30 %.

No se aplique este producto si la temperatura es menor a 4° C o por arriba de 43° C con rodillo o brocha ya que se puede marcar la superficie, así como la humedad relativa debe ser inferior a 80%.



TIEMPO DE SECADO: Al polvo 20 min. Tacto (1:30 Hr:min), Huella (3-4Hr.) Duro 24Hr.

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racs@racsapinturas.com.mx

Nota : Para la segunda mano de 1 a 2 horas , para tránsito peatonal o contacto con el agua de 5 a 6 hora y trafico pesado de 15 a 16 horas.

Acelerado la segunda mano de 40 a 60 minutos, para transito peatonal o contacto con el agua 4 horas y tránsito pesado 7 horas.

RENDIMIENTO TEORICO: 9 -12 M² por litro a 3 milésimas secas (a una mano). Para superficie lisas.

SISTEMA RECOMENDADO: Sello epóxico bajo solvente o sello epóxico 100% solidos o sello acrílico, primario estructuras , entre otros.

VIDA UTIL: 2 a 3 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Densidad g/cm ³	1.35- 1.45
% Sólidos en volumen	56%
% Solidos en peso	66%
Molienda	7 Hegman
Flexibilidad Mandril Cónico	Cumple
Cámara Salina hr.	300
Intemperismo Acelerado hr.	500
Poder Cubriente Criptometro m ² /l	18
Adherencia ISO	0
Temperatura	90°C

TABLA DE RESISTENCIA QUIMICA

QUIMICO	RACSATHANO FLASH
TOLUENO PURO	SIN ATAQUE
TURBOSINA PURO	SIN ATAQUE
ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO 36%	SIN ATAQUE
ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO	SIN ATAQUE
LIQUIDO DE FRENOS DERRAMES LIGEROS	SIN ATAQUE
CIDEX SANITIZANTE ALDHEIDO	SIN ATAQUE
ALCOHOL ISOPROPILICO PURO	SIN ATAQUE
ACIDO MURIATICO INDUSTRIAL 13%	LIGERO MANCHADO
FOSFATIZANTE DESENGRASANTE	SIN ATAQUE
AMONIACO 25%	SIN ATAQUE

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racs@racsapinturas.com.mx

CLORO	SIN ATAQUE
-------	------------

ALMACENAJE: Mantener preferentemente en sus envases originales cerrados y almacenados en lugar fresco, seco y bien ventilado.

DISPONIBLE EN BRILLANTE , SATINADO , SEMI MATE Y MATE EN CUALQUIER COLOR.



MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx

* NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE

RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACION, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: Al aplicar en lugares cerrados se recomienda usar ventilación adecuada y evite la inhalación prolongada de sus vapores y el contacto repetido y prolongado con la piel en tanques o en áreas confinadas observe las siguientes instrucciones para prevenir peligros por fuego, explosión o daño a la salud:

- 1.- Haga circular aire fresco, de manera continua durante la aplicación y el secado.
- 2.- Use mascarillas de aire, y equipo a prueba de explosión.
- 3.- Prohíba todas las flamas, chispas, soldar y fumar.

EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.

RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx