

## RACSAVIN de 5 años a 7 años PARA INTERIORES o Exteriores

**DESCRIPCIÓN:** Esta formulada con una resina vinyl-acrítica emulsionada de resistencia aceptable para interiores o exteriores con brillo mate.

**CARACTERISTICAS:** Pintura con buen cubriente y seca en tiempos cortos mate de colores según requerimiento, diseñada para interiores o exteriores sin olor.

**USOS:** Se recomienda para pintar plafones, muros, yeso, Tablacora, aplanados donde se requiera resaltar la decoración interior en edificio, condominios, casa particular, oficinas, centros comerciales, oficinas corporativas, etc.

**NOTA:** Se puede hacer antibacterial. (solicitar a su vendedor)

**APLICACIÓN:** Se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersion, se puede aplicar directo o diluido hasta un 5% con agua, se recomienda para superficies rugosas. No se aplique si la temperatura esta <4 °C o por arriba de los 43°C y una humedad relativa mayor a 90%

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Comprobar que la superficie a recubrir está libre de polvo, seca y que no tenga desprendimientos o material suelto así también no tenga grasa, en superficies pintadas con anterioridad y deterioradas retirar la pintura desprendida con una cuña, espátula o llana.

**SUBSTRATOS:** Concreto, Yeso, Aplanados Tablaroca, Mampostería interior.

**RELACIÓN DE MEZCLA:** Aplique Directo o Diluir hasta un 5% en agua para mejor cubriente aplique dos manos

**EQUIPO DE APLICACION:** Brocha, rodillo, Aspensor dependerá de la rugosidad del área a cubrir, para aplicaciones con rodillo se recomienda hasta un 5% para prevenir escurrimientos.

**COLOR:** Según el requerimiento del cliente.

### SECADO

Polvo	20 minutos @ 21-23°C 60-70% de Humedad
Tacto	4:00 a 6:00 horas
Duro	24 hr.

### PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Viscosidad	5000 a 8000 cps
Densidad de	1.150 +- 0.10 g/ml
Sólidos peso de	33-36 %
Valor de VOC	< 100g/kg
Ciclos de Lavado	<800Ciclos
Brillo	5-10UB@60°

MALQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO  
TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

[www.racsapinturas.com.mx](http://www.racsapinturas.com.mx) [racsapinturas.com.mx](mailto:racsapinturas.com.mx)

Superficie	A una mano por litro m <sup>2</sup> /L	A dos manos por litro m <sup>2</sup> /L
Lisa	10 – 12 m <sup>2</sup>	5-6 m <sup>2</sup>
Rugosa	7 – 10 m <sup>2</sup>	2-4 m <sup>2</sup>

**RENDIMIENTO (m<sup>2</sup>/L) a 10%V**

Espesor recomendado ( 2 a 3 mil”).

Con rodillo el aprovechamiento es mayor sobre superficies lisas. Colocar un sellador vinílico también mejora el rendimiento del acabado en ambos tipos de superficies y ahorra costos.

Colocar un sello también mejora el rendimiento del acabado en ambas superficies.

**PRESENTACIÓN:** Cubeta de 4, 10 o 19 litros

**ALMACENAJE:** 12 meses en envases cerrados. Incluso puede ser mayor dependiendo de las condiciones ambientales.

**ESTABILIDAD:** Una sola fase manteniendo el envase bien cerrado, no contiene metales pesados como Plomo o Mercurio.

**EQUIPO DE SEGURIDAD:** Lentes de seguridad, goggles, guantes de látex, mandil.

**Almacenaje y caducidad:** 12 meses en envases cerrados de preferencia en lugares a temperaturas de 25 a 27 °C; En lugares calurosos se recomienda tapar herméticamente el envase y colocarlo en lugares frescos, la exposición al calor reduce su vida útil. Conserve el envase cerrado herméticamente. Agite antes de usar.

**NOTA IMPORTANTE:** PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

*EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.*

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

[www.racsapinturas.com.mx](http://www.racsapinturas.com.mx) [racs@racsapinturas.com.mx](mailto:racs@racsapinturas.com.mx)



**RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDAR DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.**

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO