

RACSAVIN 7 a 10 años PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN: Esta formulada con una resina vinyl-acrítica reforzada de la mejor calidad, que da por resultado una pintura de resistencia aceptable al exterior, lavable y transpirable sin formar ampollamiento.

CARACTERISTICAS: Pintura de excelente nivelación y poder cubriente , y seca en tiempos cortos de colores según requerimiento, lavable y diseñada para exteriores e interiores.

USOS: Se recomienda para pintar fachadas, plafones, muros, yeso, tablacora, aplanados donde se requiera resaltar la decoración tanto en el interior como en el exterior de edificio, condominios, casa particular ó fachadas de naves.

NOTA: Se puede hacer anti bacterial fungicida. (solicitar a su vendedor)

APLICACIÓN: Se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersion, se puede aplicar directo o diluido hasta un 10% con agua, se recomienda primero aplicar un sello con RACSAVIN SELLADOR.

No se aplique si la temperatura esta <4 °C o por arriba delos 43°C y una humedad relativa mayor a 90%

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Comprobar que la superficie a recubrir está libre de polvo, no tenga desprendimientos o material suelto así también no tenga grasa, en superficies pintadas con anterioridad y deterioradas retirar la pintura desprendida con una cuña, espátula o llana.

SUBSTRATOS: Concreto, Yeso, Aplanados Tablaroca, Mampostería.

RELACIÓN DE MEZCLA: Aplique Directo o Diluir hasta un 5% en agua para mejor cubriente aplique dos manos

DILUYENTE: Diluir con agua dependiendo del tipo de superficie y condiciones de aplicación se recomienda 5% agua potable.

EQUIPO DE APLICACION: Brocha, rodillo, Aspensor dependerá de la rugosidad del área a cubrir, para aplicaciones con rodillo se recomienda el de caramelo superficies lisas.

COLOR: Según el requerimiento del cliente.

SECADO

| | |
|-------|--|
| Polvo | 20 minutos @ 21-23°C 60-70% de Humedad |
| Tacto | 4:00 a 6:00 horas |
| Duro | 24 hr. |

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

| | |
|-------------|-------------------|
| Viscosidad | 7000 a 12000 cps |
| Densidad de | 1.20 +- 0.10 g/ml |

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx

| | |
|------------------|------------------|
| Sólidos de | 38-42 % |
| Valor de VOC | < 100g/kg |
| Ciclos de Lavado | 800 a 1000Ciclos |

| Superficie | A una mano por litro m ² /L | A dos manos por litro m ² /L |
|------------|--|---|
| Lisa | 12 a 14 m2 | 6 a 8 m2 |
| Rugosa | 6 a 9 m2 | 3 a 5 m2 |
| 5-15UB@60° | 5-15UB@60° | |

RENDIMIENTO (m²/L) a 10%V

Espesor recomendado (2 a 3 mil”).

Con rodillo el aprovechamiento es mayor sobre superficies lisas. Colocar un sello también mejora el rendimiento del acabado en ambos tipos de superficies.

PRESENTACIÓN: Cubeta de 4, 10, 19 litros

ALMACENAJE: 12 meses en envases cerrados. Incluso puede ser mayor dependiendo de las condiciones ambientales

ESTABILIDAD: Un sola fase manteniendo el envase bien cerrado, no contiene metales pesados como Plomo o Mercurio.

EQUIPO DE SEGURIDAD: Lentes de seguridad, goggles, guantes de látex, mandil.

Almacenaje y caducidad: 12 meses en envases cerrados de preferencia en lugares a temperaturas de 25 a 27 °C; En lugares calurosos se recomienda tapar herméticamente el envase y colocarlo en lugares frescos, la exposición al calor reduce su vida útil. Conserve el envase cerrado herméticamente. Agite antes de usar.

NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx



RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO