

RACSAVIN SELLADOR ENTINTADO

DESCRIPCIÓN: Es una pintura formulada con resinas vinílicas y cargas de diferentes tipos para sellar la superficie.

CARACTERÍSTICAS: Se desempeña como un sello vinílico, excelente para recibir acabados y ocupar menos cantidad de acabado, ya que cubre la superficie de manera más rápida.

USOS: Para cualquier industria no tiene olor.

APLICACIÓN: Se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema de aspersion, de preferencia aplique directo para obtener un acabado aceptable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Comprobar que la superficie a recubrir está libre de polvo, no tenga desprendimientos o material suelto así también no tenga grasa, en superficies pintadas con anterioridad y deterioradas retirar la pintura desprendida con una cuña, espátula o llana, debido a que no pose alto cubriente puede apreciarse el fondo.

SUBSTRATOS: Concreto, Yeso, Aplanados Tablaroca, Mampostería.

RELACIÓN DE MEZCLA: De preferencia aplique directamente si diluye use entre un 5x1 de agua en volumen.

EQUIPO DE APLICACION: Brocha, rodillo, Aspersor

COLOR: Blanco de línea o Dependiendo del requerimiento del Cliente.

SECADO Directo:

Polvo	15 minutos @ 21-23°C 60-70% de Humedad Relativa
Tacto	2:00 a 4:00 horas
Duro	24 hr.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS: Viscosidad 1000 a 2000 cps,@4, 50rpm 24°C, densidad de 1.15 +- 0.05 g/ml solidos de 47 a 49%.

RENDIMIENTO: Diluyendo 3 a 5 parte del RACSAVIN SELLADOR en 1 partes de agua, sobre superficie ligeramente lisa sin poro evidente:

Una mano 30 - 40 m²/L

PRESENTACIÓN: Cubeta de 4, 10, 20 litros

MALQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx



PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS:

Viscosidad	1000 a 2000 cps, @4, 50rpm 24°C,
Densidad	de 1.15 +- 0.05 g/ml
Solidos peso	40%.
Solidos volumen	38%

ALMACENAJE: 12 meses en envases cerrados. Incluso puede ser mayor dependiendo de las condiciones ambientales

ESTABILIDAD: Un sola fase manteniendo el envase bien cerrado

EQUIPO DE SEGURIDAD: Lentes de seguridad, goggles, guantes de látex, mandil.

Almacenaje y caducidad: 12 meses en envases cerrados de preferencia en lugares a temperaturas de 25 a 27 °C; En lugares calurosos se recomienda tapar herméticamente el envase y colocarlo en lugares frescos, la exposición al calor reduce su vida útil. Conserve el envase cerrado herméticamente. Agite antes de usar.

NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.

RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.

MALQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx



PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO
TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx