



SELLO ACABADO RACSAPOXY 100% SOLIDOS 2 a 1

Aplicaciones:

SELLO RACSAPOXY 100% SOLIDOS es un recubrimiento que se recomienda para pisos. Esta formulado con resinas epoxicas con alta resistencia.

La adhesión al concreto con diferentes grados de limpieza es excelente y de igual modo para recubrimientos viejos, especialmente en pisos de apariencia de brillo,excelente dureza.

Características:

- Presenta propiedades óptimas en un tiempo de curado de 6 horas para transito pesado o logero.
- Una vez mezclados base y catalizador se puede mantener en el recipiente por 20 minutos (de 1 a 2 litros), por lo tanto se tiene tiempo considerable para aplicar, recuerde también depende del volumen que se prepare, ya que a mayor volumen, menor el tiempo para aplicar.
- Excelente superficie lavable
- No tiene olor ni solventes.
- Aplicaciones con excelente sellado en piso.

USOS: Para bachear o resanar piso o muros epoxicos o de concreto o Tablaroca. También como sello para empezar o continuar sistema elegido. Por todo esto es ideal para cualquier industria.

Función: Es crear el enlace adecuado para asegurar la adherencia al 100% de la superficie a tratar para recibir el acabado final o la siguiente etapa del sistema. Así como dejar un espesor para proteger a la superficie de desgaste, golpes , etc..

MEZCLA:

Mezclar **100 partes** de base por **50 partes** de catalizador, **no requiere solvente, no agregar agua lista para su aplicación.**

RENDIMIENTO: De 4 a 5 m² por kilo a 10 a 14 milésimas de espesor.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com mxracsa@racsapinturas.com



SECADO	
Libre al polvo	1 horas
Libre de huella	4 horas
Dureza Total	6 a 7 horas
Otras características	
Espesor base	De 0 a 1 milimetro (depende sistema)
Unidades de brillo/60°	96.5

Modo de Empleo

- Limpie la superficie de grasa, polvo y sustancias extrañas o de material mal adherido.
- Realice limpieza mecánica para abrir poro y promover anclaje.
- Si la presencia de grasa es considerable, use desengrasantes o acidos para eliminarla después lave con jabón y agua a presión.
- Mezcle la base y catalizador en la proporción de 100 partes de base por 50 partes de catalizador de tal manera que esté totalmente homogénea (mezcla uniforme), esto llevará aproximadamente de 3 a 5 minutos.
- **No utilizar ningún diluyente ni adelgazador.**
- Extienda el material sobre el área a cubrir.

TIEMPO PARA RECUBRIR: aproximadamente entre 2 hr – 4 hrs. Cuando el acabado aplicado tenga un efecto o un secado en presencia de tacking.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx mxracsa@racsapinturas.com.mx



PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES		UNIDADES
	BASE	CATALIZADOR RAC-B	
VISCOSIDAD	25,000-30,000	12,000 – 18,000	CPS A 25°C
COLOR	TRANSPARENTE	AMBAR	
DENSIDAD	0.99 – 1.30	0.98 – 1.00	g/cm ³
RELACION DE MEZCLA	100	35	PARTES EN PESO
PUNTO DE INFLAMACIÓN	120		°C
TIEMPO DE VIDA *	1		AÑO
APARIENCIA	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	
SOLIDOS EN PESO	100 %		
SOLIDOS EN VOLUMEN	100 %		

*25°C, RECIPIENTE CERRADO Y LUGAR SECO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx mxracsa@racsapinturas.com.mx