



SELLO RACSAPOXY 100% SOLIDOS 3 a 1

SELLO RACSAPOXY 100% SOLIDOS es un recubrimiento que se recomienda para pisos o muros o juntas, esta formulado con resinas epoxicas con alta resistencia. Da apariencia de brillo, excelente dureza y genera espesores.

Características: Presenta propiedades óptimas en un tiempo de curado de 4 a 5 horas para aplicar la siguiente capa o transitar, sin olor o solventes. Se puede agregar cargas como arena o cabo sil para cumplir como resanador o bacheo.

MEZCLA:

Mezclar **3 partes** de base por **1 parte** de catalizador, **no requiere solvente, no agregar agua listo para su aplicación.**

SECADO	
Libre al polvo	1 horas
Libre de huella	3 horas
Dureza Total	5 horas
Otras características	
Espesor base	3.0 milésimas
Unidades de brillo/60°	96.5

Modo de Empleo

- Limpie la superficie de grasa, polvo y sustancias extrañas o de material mal adherido.
- Si la presencia de grasa es considerable, use medios mecánicos para eliminarla después lave con jabón y agua.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx



- Mezcle la base y catalizador en la proporción de 100 partes de base por 30 partes de catalizador de tal manera que esté totalmente homogénea (mezcla uniforme), esto llevará aproximadamente de 3 a 5 minutos.
- **No utilizar ningún diluyente ni adelgazador.**
- Extienda el material sobre el área a cubrir.

Usos

1. Sirve como sello entre el sustrato y el acabado o el siguiente sistema.
2. Sirve para hacer cemento mortero.
3. Es capaz de tapar poro con una carga a elegir sílice, HJSIL, etc.

TIEMPO PARA RECUBRIR: aproximadamente entre 3 hr – 5 hrs. Cuando el acabado aplicado tenga un efecto o un secado en presencia de tacking.

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES		UNIDADES
	BASE	CATALIZADOR RAC-B	
VISCOSIDAD	25,000 - 30,000	12,000 – 18,000	CPS A 25°C
COLOR	TRANSPARENTE	AMBAR	
DENSIDAD	0.99 – 1.30	0.98 – 1.00	g/cm ³
RELACION DE MEZCLA	100	35	PARTES EN PESO
PUNTO DE INFLAMACIÓN	120		°C
TIEMPO DE VIDA*	1		AÑO
APARIENCIA	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	
SOLIDOS EN PESO	100 %		
SOLIDOS EN VOLUMEN	100 %		

*25°C, RECIPIENTE CERRADO Y LUGAR SECO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx



RENDIMIENTO

Su rendimiento aproximado es de:

1 kg para 1 m² aproximadamente a 1 milímetro de espesor

Dependiendo de la porosidad, rugosa de la superficie y tamaño de la grieta.

ESPESOR RECOMENDADO:

Sello: 10 a 12 milésimas. De espesor.

Cemento mortero : 1 Kg de mezcla entre A + B por 4 a 5 kilos de arena silica da 3 milímetros de espesor por m²

PRESENTACION

Juegos de 27 kilos

De 20 kilos de base y 7 de catalizador.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racs@racsapinturas.com.mx