



SELLO RACSAPOXY 100% SOLIDOS 2 a 1 para humedad y asfalto

Aplicaciones:

SELLO RACSAPOXY 100% SOLIDOS es un recubrimiento que se recomienda para pisos de concreto o asfalto formulado con resinas epoxicas con alta resistencia. La adhesión al concreto o asfalto con diferentes grados de limpieza es excelente, especialmente en pisos para recibir el acabado o el sistema elegido.

Características:

- Presenta propiedades de un tiempo de curado de 20 horas al tacto
- Sirve como barrera de vapor para lugares con humedad y poder recibir acabado sin tener desprendimiento.
- Sirve para concretos nuevos a 15 días de haber sido instalados se puede poner el sistema elegido evitando desprendimiento.
- Una vez mezclados base y catalizador se puede mantener en el recipiente de 10 a 20 minutos (de 1 a 2 litros), por lo tanto se tiene tiempo considerable para aplicar, recuerde también depende del volumen que se prepare, ya que a mayor volumen, menor el tiempo para aplicar.
- Excelente superficie lavable
- Aplicaciones con excelente sellado en piso.

MEZCLA:

Mezclar **2 partes** de base por **1 parte** de catalizador, **no requiere solvente, no agregar agua listo para su aplicación.**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas@racsapinturas.com.mx



SECADO	
Libre al polvo	2 horas
Libre de huella	20 horas
Dureza Total	24 horas
Otras características	
Espesor base	10 milésimas
Unidades de brillo/60°	96

Modo de Empleo

- Limpie la superficie de grasa, polvo y sustancias extrañas o de material mal adherido.
- Si la presencia de grasa es considerable, use desengrasante y limpie con hidrolavadora.
- Mezcle la base y catalizador en la proporción de 100 partes de base por 50 partes de catalizador de tal manera que esté totalmente homogénea (mezcla uniforme), esto llevará aproximadamente de 1 a 2 minutos.
- **No utilizar ningún diluyente ni adelgazador.**
- Extienda el material sobre el área a cubrir.

Usos

1. Sirve como sello entre el sustrato y el acabado o el siguiente sistema.
2. Sirve para superficies donde hay humedad.
3. Es capaz de tapar poro con una carga a elegir sílice, HJSIL, etc.

TIEMPO PARA RECUBRIR: aproximadamente entre 18 hr – 22 hrs. Cuando el acabado aplicado tenga un efecto o un secado en presencia de tacking.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx



PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES		UNIDADES
	BASE	CATALIZADOR RAC-B	
VISCOSIDAD	25,000 - 30,000	12,000 – 18,000	CPS A 25°C
COLOR	TRANSPARENTE	AMBAR	
DENSIDAD	0.99 – 1.30	0.98 – 1.00	g/cm ³
RELACION DE MEZCLA	100	35	PARTES EN PESO
PUNTO DE INFLAMACIÓN	120		°C
TIEMPO DE VIDA*	1		AÑO
APARIENCIA	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	
SOLIDOS EN PESO	100 %		
SOLIDOS EN VOLUMEN	100 %		

*25°C, RECIPIENTE CERRADO Y LUGAR SECO

RENDIMIENTO

Su rendimiento aproximado es de:

1 kg para 4 a 5 m² aproximadamente a 10 a 12 milésimas de espesor

Dependiendo de la porosidad, rugosa de la superficie y tamaño de la grieta.

ESPESOR RECOMENDADO:

Sello: 10 a 14 milésimas. De espesor.

PRESENTACION

Juegos de 30 kilos

De 20 kilos de base y 10 de catalizador.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC
COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx racsapinturas.com.mx