

ACABADO RACSATHANO 2 a 1 FLEXIBLE

Características: Es un acabado, duro y con características flexibles e impermeables de alta durabilidad contra la corrosión o tráfico, con apariencia brillante, catalizado con isocianatos alifáticos y con pigmentos especiales, para que no amarillee. Tiene muy buena adherencia sobre plástico, metal o cualquiera superficie con resistencia al movimiento y resistencia a la inmersión de agua o agua con químicos.

Aplicaciones: Se utiliza, especialmente para pintar plásticos, tanques o pipas, gimnasios, aviones o alguna superficie de concreto que este en constante movimiento.

Preparación de superficies: Retirar pintura vieja (sobre todo si no es catalizada), polvo, grasa, lavar con detergente y agua , secar y realizar limpieza mecánica sobre la superficie que se va a pintar para quitar grasa o suciedad y abrir poro para mejor anclaje. En caso de que el recubrimiento anterior este al tacto no es necesario abrir poro.

Modo de empleo: Los acabados de poliuretano catalizado, se venden en envases separados y se prepara de la siguiente manera: mezclar 2 partes de color Racsathano flex por 1 parte de catalizador Rac-01 Flex y se adelgaza con diluyente c-100, en un 5-10 % dependiendo del sistema de aplicación: brocha, rodillo, aspersion o airless.

Forma de uso:, se puede aplicar con brocha, rodillo, aspersion etc. se recomienda preparar únicamente la cantidad de material que se va ha usar.

Vida útil de la mezcla: de 5 a 6 horas en un ambiente de 18°C a 23 °C.

Especificaciones:

sólidos en peso 68 % > < 2

Características y pruebas físicas:

Tiempo de secado:

Libre de polvo	horas	1
Libre de huella	horas	3-5
Duro	horas	24

MALQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx



MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO
TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx

Estabilidad:

Envase cerrado	45 días almacenamiento	sin alterar
Adherencia con balance (Kg.)	a 25° C	10
Adherencia en cruz	a 25° C	pasa
Adherencia en cuadrícula	a 25° C	5a
Color (varios)		
Finura (unidades Hegman)		5

Características y pruebas físicas a corto plazo:

Espesor a 3 A 4 mil de espesor película húmeda

Rinde de 9 a 11 m² por litro mezcla

PRECAUCIONES:

Este producto, deberá aplicarse en áreas bien ventiladas, con equipo de seguridad adecuado, ya que contiene sustancias, cuya inhalación prolongada puede afectar a la salud. Evite el agua ya que el material se hincha al mezclarse con agua de manera proporcional.

Estabilidad: A bajas temperaturas tendera a espesar sin embargo diluyéndolo es manejable y aplicable lo mismo si esta expuesto a zonas calurosas aun cuando en este caso una larga exposición puede provocar la reticulación disminuyendo la eficiencia del producto procure aguardar en lugares frescos.

Almacenaje y caducidad: 6 meses en envases cerrados de preferencia en lugares a temperaturas de 25 a 27 °C; En lugares calurosos se recomienda tapar herméticamente el envase y colocarlo en lugares frescos, la exposición al calor reduce su vida útil. Conserve el envase cerrado herméticamente.

NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx



El material no produce gases sin embargo y para seguridad del trabajador seguir el protocolo de trabajos para lugares confinados.

EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.

RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO

MALQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PAQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO.

TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891 9877

www.racsapinturas.com.mx

racsapinturas.com.mx