



RACSA

RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS CARDENAS, S.A. DE C.V.

RACSAPOXY RESANADOR

Descripción: Es un resanador termo fijo epóxico de 2 componentes 100 % sólidos (libre de solventes y olor) que al mezclarse es un material útil para corregir defectos en el concreto y tablaroca.

Usos: Este producto está especialmente diseñado para resanar y reparar muros de concreto y tabla roca. Se puede reparar grietas u hoyos en muros, plafones, curva, piso o zoclo sanitario.

Ventajas: Tiene una alta resistencia a la abrasión y al impacto directo de patines o montacarga.

Puede ser aplicado en exteriores e interiores, permite poner en servicio rápidamente cualquier área para poder pintar. Conserva sus propiedades durante largo tiempo en almacenaje, puede aplicarse en concretos viejos y deteriorados.

Preparación de superficie: El concreto a aplicar debe de estar totalmente endurecido, totalmente seco limpio. Retire partes flojas o mal adheridas, esto se puede realizar por medio mecánico con cardas, espátulas metálicas, cuñas, lijas etc.

NOTA: Se le puede agregar cabosil al gusto para subir viscosidad y evitar escurrimientos en plafones.

Preparación: 300 gr.

Base Epóxica Parte A 200 gr.

Catalizador Parte B 100 gr.

Mezclado: Sus componentes del **racsapoxy resanador** deben mezclarse perfectamente (parte A y parte B), logrando una incorporación total hasta alcanzar una apariencia uniforme. Cuando se obtuvo una mezcla homogénea se procede a su aplicación en la superficie a reparar utilizando una espátula, teniendo 20 minutos a 25°C para aplicar el resanado.

Vida útil. El **racsapoxy resanador** tiene una vida útil de 20 minutos a 25 °C, variando según la temperatura ambiente.

Propiedades físicas : densidad: 1.25 +- 0.10 gr/ml, viscosidad : 70000 cps +- 30000

Rendimiento teórico: 2 m² por kg. A 20 milésimas de espesor

Tiempo de Secado: En 4 horas ya está listo para lijar y pintar

Aplicación: Se aplica con cuña o espátula.

Presentación: Viene en dos envases por separado, ya que la mezcla debe hacerse hasta el momento de usarse y solo por cantidades de 300 gr. se surten cantidades de 15 kg

MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PARQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO
TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891

9877

www.racsapinturas.com.mx racsas@racsapinturas.com.mx



RACSA

RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS CARDENAS, S.A. DE C.V.

Donde:

Parte A 10 Kg. Y Parte B 5 kg.

Almacenaje y caducidad: Con envase sellado, en lugar seco y fresco (25°C) y protegido de los rayos solares, el **racsapoxy resanador** conserva sus propiedades por 3 meses.

Estabilidad: A bajas temperaturas tendera a espesar sin embargo diluyéndolo es manejable y aplicable lo mismo si esta expuesto a zonas calurosas aun cuando en este caso una larga exposición puede provocar la reticulación disminuyendo la eficiencia del producto procure aguardar en lugares frescos.

Advertencia: Si el Producto -aun en bote- se expone a temperaturas por arriba de los 45°C tendera a plastificar reduciendo su efectividad y acortando su vida de uso.

Equipo de seguridad: Lentes de seguridad, gogles, guantes de látex, mandil.

.NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

****Para mayor información favor de recurrir a nuestro Departamento Técnico****



RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS CARDENAS, S.A. DE C.V.



MALAQUIAS HUITRON N° 39 LOTE N° 10 PARQUE INDUSTRIAL COACALLI, FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO
TETLIXTAC COACALCO, ESTADO DE MEXICO. TEL. 5891 9878 5891 9885 5891 9885 FAX. 5891
9877 www.racsapinturas.com.mx racsas@racsapinturas.com.mx