



RACSA IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS ACRILICO

DESCRIPCIÓN.

Producto de alta calidad fabricado con resinas acrílicas flexibles y con alta impermeabilidad que aseguran no tener filtraciones ni desgaste durante 10 años aplicado con malla de refuerzo a dos manos.

VARIABLE	VALOR NOMINAL
% ST	44.90
%SV	76.57
PVC/CPVC	0.36

Sus propiedades Físicoquímicas permiten un rendimiento y manejabilidad adecuada del material

VARIABLE	VALOR
VISCOSIDAD cps @6,10,25°C	20000 - 40000
DENSIDAD g/ml	1.18
RENDIMIENTO M ² /L	1.5 a 2 .0 M ² /L
TIEMPO DE SECADO	15-20MIN

Satisface la NOM-018-ENER-2011, NMX-C-450-ONNCCE-2010, NMX-U-038-1978.

Nuestra empresa considera al sistema de Gestión de Calidad ISO 90001:2008, certificación en proceso.

Colores: Blanco, Rojo Terracota, verde.

Rendimiento: 4 a 6 m² por litro a una mano sin membrana con membrana 1.5 a 2 m² por litro.

PREPARACIÓN DEL ÁREA

- Remueva polvo, grasa, e incluso lechada de mortero, normalmente esta no se ancla a la losa.
- Aplique junta a las ranuras encontradas y considere para estas áreas exclusivamente reforzar con doble membrana.
- No use ácidos para limpieza usar soluciones jabonosas.
- Si lava será necesario dejar secar, si es necesario acelere el secado con ventiladores de aire caliente.

Usos: Como capa de protección de techos , azoteas o cualquier superficie de concreto o metal para evitar la filtración de agua.

Presentación: 10 LTS o 19 LTS

Aplicación: Con rodillo o cepillo.

RECOMENDACIONES DE USO.

- Realice una dilución con agua limpia con un 20%V A 30 % y realice la impregnación del área a cubrir con rodillo, esto para tapar porosidad y sellar superficie.
- Deje secar al tacto el sello, para después poner la malla de marca elegida y recubrir con Racsavin impermeabilizante sin diluir.
- Esto para lograr encapsular la malla de manera correcta, asegurando una impermeabilidad al 100%..



-Evite pisarlo aún fresco, así también evite la lluvia en 48 horas después de la segunda capa.

-Procure cubrir las orillas, y esquinas adecuadamente use brocha, de preferencia considere un zoclo o banda de 5cm para prevenir filtraciones en estas áreas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO RACSA IMPERMEABILIZANTE

Almacene en áreas templadas evite la exposición al calor indirecto y directo. Mantenga bien cerrado de preferencia en su envase original Evite mezclar con soluciones jabonosas o de carácter ácido o alcalino.



MEMBRANA REFORZADA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Al aplicar en lugares cerrados se recomienda usar ventilación adecuada y evite la inhalación prolongada en áreas confinadas., No se deje al alcance de los niños.

NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% .

EL CONTENIDO DE ESTE INSTRUCTIVO ESTA BASADO EN NUMEROSAS PRUEBAS Y MUCHOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y ES CONFIABLE DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS,

PERO SIN GARANTIA, TANTO EN RENDIMIENTO COMO RESULTADOS, YA QUE NO PODEMOS HACERNOS RESPONSABLES POR OPERACIONES FUERA DE NUESTRO CONTROL.

RACSA S.A DE C.V ASEGURA LA CALIDAD ESTANDARD DE ESTE PRODUCTO Y EL APEGO A LAS ESPECIFICACIONES IMPRESAS, GARANTIZANDOLO ÚNICAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, DECLINANDO TODA RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO, USO, ALMACENAJE Y RESULTADOS QUE SE OBTENGAN O DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POR EL FUERAN CAUSADOS YA QUE ESTAS OPERACIONES ESTAN FUERA, DE SU CONTROL.

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE SOLICITARLA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO